









Werkstoffdaten Cevodur 6G 91

Vergleichbare Normen:

ISO-Bezeichnung (ISO)

PI GC 301

Das temperaturbeständigste Material von allen Typen. Behält seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften auch bei sehr hohen Anwendungstemperaturen. Wird als Wärmedämmplatte an Form- und Giesswerkzeugen, in Pressen o.ä. eingesetzt, wo hohe Anforderungen an Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gestellt werden.

Eigenschaft		Prüfnorm	Dicke	Einheit	Wert	
Mechanische Eigenschaften						
Die Biegefestigkeit bei RT		ISO 178	≥ 1.6 mm	MPa	450	*1
Biegefestigkeit bei erhöhter Temperatur 200°C		ISO 178	≥ 1.6 mm	MPa	360	
Elastizitätsmodul		ISO 178	≥ 1.6 mm	MPa	25000	*1
Druckfestigkeit		ISO 604	≥ 5.0 mm	MPa	650	*1
Izod Schlagzähigkeit parallel zur Schichtrichtung		ISO 180/2A	≥ 5.0 mm	kJ/m ²	55.0	*1
Scherfestigkeit parallel zur Schichtrichtung		IEC 60893-2	≥ 5.0 mm	MPa	55.0	*1
Zugfestigkeit		ISO 527	≥ 1.6 mm	MPa	300	*1
Elektrische Eigenschaften						
Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl		IEC 60243-1	3.0 mm	kV/mm	20	*2
Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl		IEC 60243-1	≥ 3.0 mm	kV/25mm	60	*2
Permittivität 50 Hz		IEC 60250	≥ 1.6 mm		4.0	*3
Permittivität 1 MHz		IEC 60250	≥ 1.6 mm			
Verlustfaktor 50 Hz		IEC 60250	≥ 1.6 mm		0.10	*3
Verlustfaktor 1 MHz		IEC 60250	≥ 1.6 mm			
Isolationswiderstand nach dem Eintauchen in Wasser 1 MHz		IEC 60167	Alle	MΩ	500000	*4
Kriechstromfestigkeit Index		IEC 60112	≥ 3.0 mm	CTI	250	*1
Physische / thermische Eigenschaften						
Temperatur Index 20 000 h (T.I.)		IEC 60216	≥ 3.0 mm	°C	200	
Entflammbarkeit		IEC 60695	4.0 mm		V-0	*1
Dichte		ISO 1183-A	Alle	g/cm ³	1.95	*1
Wasseraufnahme		ISO 62-1	50x50x3mm	mg	25.0	*4

Träger: Glasgewebe

Matrix: Polyimid

* Konditionierung

1: 24h/23°C/50%RH

2: 24h/23°C/50%RH + 1h/Öl 90°C

3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH

4: 24h/50°C + 24h/Wasser 23°C

5: 96h/105°C + 1h/Öl 90°C

Diese Daten sind Richtwerte, die nach Herstellungsart der Probekörper und Beanspruchung Veränderungen unterworfen sind. Diese Angaben beruhen auf eigener Erfahrung und auf Herstellerangaben. Ihre Mit-teilung erfolgt jedoch ohne Gewähr, da jeder An-wendungsfall anders ist, und mit Bezug auf seine speziellen Einfluss-Para-meter betrachtet werden muss.

BBC Cellpack Plastics

Cellpack AG

Anglikerstrasse 99

CH-5612 Villmergen

Telefon +41 56 618 18 18

Fax +41 56 621 00 21

plastics@cellpack.com
plastics.cellpack.com

Stand: 15.11.2018