

# Werkstoffdaten PPSU LSG

Eigenschaften	Prüfmethoden	Einheiten	Werte
Farbe	-	-	natur (elfenbein) schwarz, blau, grün, gelb, grau, braun, rost, rot
Dichte	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1.29
Wasseraufnahme:			
- Nach 24/96 h Lagerung im Wasser von 23°C	ISO 62	mg	25 / 54
	ISO 62	%	0.30 / 0.65
- Bei Sättigung im Normalklima 23°C / 50% RF	-	%	0.50
- Bei Sättigung im Wasser 23°C	-	%	1.10
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Glasübergangstemperatur (DSC, 20°C/min.)	ISO 11357-1/-2	°C	220
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	-	W/(K.m)	0.30
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient:			
- Mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	-	m/(m.K)	55 x 10 <sup>-6</sup>
- Mittlerer Wert zwischen 23 und 150°C	-	m/(m.K)	55 x 10 <sup>-6</sup>
- Mittlerer Wert oberhalb 150°C	-	m/(m.K)	65 x 10 <sup>-6</sup>
Wärmeformbeständigkeitstemperatur:			
- Methode A: 1.8 MPa	ISO 75-1/-2	°C	205
Obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft:			
- Kurzzeitig	-	°C	210
- Dauernd: während min. 20'000 h	-	°C	180
Untere Gebrauchstemperatur	-	°C	-50
Brennverhalten:			
- „Sauerstoff-Index“	ISO 4589-1/-2	%	38
- Nach UL 94 (Dicke 1.5 / 3 mm)	-	-	V-0 / V-0
<b>Mechanische Eigenschaften bei 23°C</b>			
Zugversuch			
- Streckspannung / Bruchspannung	ISO 527-1/-2	MPa	80
- Zugfestigkeit	ISO 527-1/-2	MPa	80
- Streckdehnung	ISO 527-1/-2	%	7.5
- Bruchdehnung	ISO 527-1/-2	%	>50
- Zug-Elastizitätsmodul	ISO 527-1/-2	MPa	2400
Druckversuch:			
- Druckspannung bei 1 / 2 / 5% nomineller Stauchung	ISO 604	MPa	20 / 39 / 80
Charpy Schlagzähigkeit	ISO 179-1/1eU	kJ/m <sup>2</sup>	ohne Bruch
Charpy Kerbschlagzähigkeit	ISO 179-1/1eA	kJ/m <sup>2</sup>	11
Kugeldrückhärte	ISO 2039-1	N/mm <sup>2</sup>	95
Rockwellhärte	ISO 2039-2	-	M 90
<b>Elektrische Eigenschaften bei 23°C</b>			
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243-1	kV/mm	26
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ohm.cm	>10 <sup>14</sup>
Spezifischer Oberflächenwiderstand	ANSI/ESD STM 11.11	Ohm/sq.	>10 <sup>13</sup>
Dielektrizitätszahl ε <sub>r</sub> :			
- bei 100 Hz	IEC 60250	-	3.4
- bei 1 MHz	IEC 60250	-	3.5
Dielektrischer Verlustfaktor δ tan:			
- bei 100 Hz	IEC 60250	-	0.001
- bei 1 MHz	IEC 60250	-	0.005
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	IEC 60112	-	<100

 Note: 1 g/cm<sup>3</sup> = 1000 kg/m<sup>3</sup>; 1 Mpa = 1 N/mm<sup>2</sup>; 1 kV/mm = 1 MV/m.

OSP: ohne Streckpunkt

Zertifizierung auf Biokompatibilität Typprüfung	
1.	Alle PPSU LSG Typen: ISO 10993-5 (Zytotoxizität); USP-Tests für physikalisch-chemische Kunststoffe
2.	PPSU LSG natur: wie unter 1 erwähnt + ISO 10993-10 (interaktutane Reaktivität); ISO 10993-11 (akute systemische Toxizität)
3.	PPSU LSG schwarz: wie unter 1 erwähnt + USP Klasse VI, ISO 10993-4 (Hämokompatibilität, ISO 10993-10 (interaktutane Reaktivität & Sensibilisierung) und ISO 10993-11 (akute Systemische Toxizität)

Diese Daten sind Richtwerte, die nach Herstellungsart der Probekörper und Beanspruchung Veränderungen unterworfen sind.

Diese Angaben beruhen auf eigener Erfahrung und auf Herstellerangaben. Ihre Mitteilung erfolgt jedoch ohne Gewähr, da jeder Anwendungsfall anders ist, und mit Bezug auf seine speziellen Einfluss-Parameter betrachtet werden muss.

## PPSU LSG

Der Werkstoff PPSU (Polyphenylensulfon) besitzt höhere Schlagzähigkeitswerte und eine bessere chemische Beständigkeit als PSU und PEI.

Im Weiteren besitzt PPSU auch eine herausragende Hydrolysebeständigkeit.

Dadurch kann dieser Werkstoff ohne nennenswerten Abfall der mechanischen Eigenschaftswerte praktisch unbegrenzt im Autoclav dampfsterilisiert werden.